FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web:www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

OXIRMAC LISO

DESCRIPCIÓN:

Esmalte antioxidante brillante de secado rápido y alta resistencia a la corrosión tanto para interiores como exteriores.
Aplicación directa sin necesidad de preparación previa.
Impermeable.

SE APLICA SOBRE:

Aplicación en interiores y exteriores. Ideal verjas, radiadores, electrodomésticos, puertas metálicas, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Color	Véase carta de colores
Viscosidad a 20º C	80 - 90 KU
Densidad	0.970 - 1.200 Kg/litro s/color
Secado al tacto a 20º C	20-35 minutos
Secado para repintar a 20º C	1-4 horas a los 7 días
Brillo a 60º	90 +/- 5%
Rendimiento	5 - 8 m^2/litro para protección sobre óxido
Resistencia a la niebla salina	480 h, según norma UNE 9227:2007
COV:	2004/42/IIA (i) (600/500) Máx. COV's 500 g/l.

MODO DE EMPLEO:

La aplicación se puede realizar a brocha (tener en cuenta su secado rápido), rodillo o pistola. Espesor mínimo recomendado de 100 µm (película seca).

Superficies nuevas:

HIERRO: Directamente, previa eliminación de las capas de óxido sueltas con cepillo de púas.
MADERA: Aplicar la selladora sintética Macy.
ZINC, LATÓN Y GALVANIZADO: Lijar hasta matizar y aplicar nuestra imprimación fosfatante Macy.

FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web:www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

EXTERIORES: Si se pinta sobre óxido, requerirá un mínimo de 3 manos.
INTERIORES: Puede ser suficiente con una sola mano, respetando el espesor mínimo recomendado.
SUPERFICIES PINTADAS: Eliminar las capas de pintura vieja y óxido, mediante lijado o decapado. Si se desea una mayor durabilidad como antioxidante, se puede aplicar una primera mano de nuestra imprimación sintética.

OBSERVACIONES:

Dado su rápido secado, los envases empezados deben ser cerrados cuidadosamente para evitar el secado de la pintura y la formación de pieles.
Los tiempos de secado tienen una relación directa con la temperatura de aplicación y en ningún caso se aplicará el producto a temperaturas inferiores a los 5º C y siempre 3º C por encima de la temperatura de rocío.

Producto inflamable. Mantener fuera del alcance de los niños. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.